



Мастика битумная каучуковая БКМ-75

Мастика битумная каучуковая БКМ-75 – сложный состав, который состоит из битума, каучукового клея, нефтяного растворителя с теплостойкостью 75 оС.

ГОСТ 30693-2000

Применяется для обустройства либо восстановления рулонных и мастичных кровель, приклеивания материалов в рулонах, гидроизоляции различных строений и конструкций.

- **Стандартная упаковка:** ведро 18л
- **Наносится любым удобным для вас способом:** шпателем или жесткой кистью.
- **Средний расход мастики БКМ-75 составляет:** 0,8 - 1 кг на м²



Технические характеристики

Наименование показателей	Норма	Фактическое значение
Теплостойкость в течении 5 ч., *С, не менее	75	74
Температура размягчения по методу "Кольца и шара", °С, не менее	73-77	73
Глубина проникновения иглы при 25*С, 0,1 мм., не менее	40	40
Растяжимость при 25*С, см., не менее	4	4
Водонасыщение за 24 часа, %, не более	0,2	0,2
Содержание пылевидного наполнителя, % по массе	10	10



Способ применения

Перед использованием необходимо перемешивание при помощи электрического инструмента до получения однородной смеси. Если масса сильно загустела, ее нужно осторожно подогреть в емкости без крышки. Подходящие растворители: бензин, керосин, нефрас, уайт-спирит.

Мастика распределяется по сухой и чистой поверхности без следов пыли и любых загрязнений, которую заранее загрунтовали праймером.

Если мастика будет использоваться при температуре ниже +5 градусов, ее нужно подержать как минимум сутки в помещении с комнатной температурой.



Хранение

Оптимальные условия хранения мастики – в защищенном от влаги и солнечного излучения месте при соблюдении температурного режима от -10 до +25 градусов. Продолжительность хранения по гарантии – 1 год со дня изготовления.



Техника безопасности

Перед использованием мастики около открытого огня либо нагревательного электрического оборудования важно убедиться в наличии работающих средств пожаротушения и подходящих средств защиты.

Необходимо четко соблюдать все требования общего руководства по технике пожарной безопасности.

При соприкосновении мастики с открытыми участками тела уберите следы материала ватным тампоном, обильно смоченным уайтспиритом либо иным растворяющим веществом, и тщательно промойте достаточным количеством воды с мылом.