



+7 (495) 175-00-75 +7 (925) 771-46-96 +7 (916) 441-26-51 info@izmastiki.ru



# Гидроизоляционная битумная мастика МБГ-Х "Универс-Гидро"

В состав битумной мастики МБК-Х "Универс-Гидро", применяемой для гидроизоляции, входят теплостойкие нефтяные кровельные битумы, антисептик и органические растворяющие вещества.

#### ΓOCT 30693-2000

Используется при гидроизоляции конструкций из бетона, железа, металла, дерева и прочих материалов, в частности, оснований зданий, свайных элементов, трубопроводных систем, проложенных под землей, очистных сооружений, может применяться для гидроизоляции фундаментов и для защиты от коррозии

- Стандартная упаковка: ведро 18л
- Наносится любым удобным для вас способом: шпателем или жесткой кистью.
- Средний расход мастики МБГ-X составляет: 0,7 0,9 кг на м2



# Технические характеристики

Наименование показателей	Норма	Фактическое значение
Теплостойкость в течении 5 ч., *C, не менее	75	75
Температура размягчения по методу "Кольца и шара", °С , не менее	78-82	79
Гибкость при 18 С на стержне диаметром, мм.	20	20
Содержание воды	следы	нет



## Способ применения

Перед использованием необходимо перемешивание при помощи электрического инструмента до получения однородной смеси. Если масса сильно загустела, ее нужно осторожно подогреть в емкости без крышки. Подходящие растворители: бензин, керосин, нефрас, уайт-спирит.

Мастика распределяется по сухой и чистой поверхности без следов пыли и любых загрязнений, которую заранее загрунтовали праймером.

Если мастика будет использоваться при температуре ниже +5 градусов, ее нужно подержать как минимум сутки в помещении с комнатной температурой.



### Техника безопасности

Перед использованием мастики около открытого огня либо нагревательного электрического оборудования важно убедиться в наличии работающих средств пожаротушения и подходящих средств защиты.

Необходимо четко соблюдать все требования общего руководства по технике пожарной безопасности.

При соприкосновении мастики с открытыми участками тела уберите следы материала ватным тампоном, обильно смоченным уайтспиритом либо иным растворяющим веществом, и тщательно промойте достаточным количеством воды с мылом.



#### Хранение

Оптимальные условия хранения мастики – в защищенном от влаги и солнечного излучения месте при соблюдении температурного режима от -10 до +25 градусов. Продолжительность хранения по гарантии – 1 год со дня изготовления.