IZMASTIKI.RU

Производство гидроизоляционных материалов

+7 (495) 175-00-75
+7 (925) 771-46-96
+7 (916) 441-26-51
info@izmastiki.ru

Мастика битумная кровельная горячая, марка МБК-Г-65

Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-65 имеет вид однородной смеси, состоящей из битума вяжущего и наполняющего компонента, которая отличается теплостойкостью 65 градусов. Вяжущими могут выступить нефтяные кровельные битумы (по госстандарту 9548).

ГОСТ 2889-80

Предназначена для обустройства либо восстановления рулонных и мастичных кровель с применением материалов на основе стекла либо картона. Кроме того, мастика позволяет гидроизолировать разные строения и инженерные конструкции.

- **Стандартная упаковка:** мешок 30 кг
- **Наносится любым удобным для вас способом:** шпателем или жесткой кистью.
- **Средний расход мастики МБК-Г-65 составляет:** 0,8 - 1,0 кг на м2

Технические характеристики

Наименование показателей	Норма	Фактическое значение
Теплостойкость в течение 5 часов, °С ,не менее	65	66
Температура размягчения по методу "Кольца и шара", °С , не менее	68-72	70
Гибкость при 18±2 °С на стержне диаметром, мм.	15	15
Содержание наполнителя, % по массе волокнистого	12-15	
Содержание наполнителя, % по массе пылевидного	25-30	30
Содержание воды	следы	следы

Способ применения

Избавьте мастику горячего применения от упаковки и отправьте ее в сухой резервуар без следов грязи и пыли. Нагревайте материал до рекомендованной температуры 160-180 градусов. Разогретую мастику перемешайте с использованием электрического инструмента до образования однородной смеси.

Распределять полученную массу необходимо по сухой обезжиренной поверхности.
Приступая к выполнению работ, предварительно загрунтуйте основание с помощью битумного праймера.

Техника безопасности

Перед использованием мастики около открытого огня либо нагревательного электрического оборудования важно убедиться в наличии работающих средств пожаротушения и подходящих средств защиты.

Необходимо четко соблюдать все требования общего руководства по технике пожарной безопасности.

При соприкосновении мастики с открытыми участками тела уберите следы материала ватным тампоном, обильно смоченным уайтспиритом либо иным растворяющим веществом, и тщательно промойте достаточным количеством воды с мылом.

Хранение

Оптимальные условия хранения мастики – в защищенном от влаги и солнечного излучения месте при соблюдении температурного режима от -10 до +25 градусов. Продолжительность хранения по гарантии – 1 год со дня изготовления.