IZMASTIKI.RU

Производство гидроизоляционных материалов

+7 (495) 175-00-75
+7 (925) 771-46-96
+7 (916) 441-26-51
info@izmastiki.ru

Мастика битумная кровельная холодного применения МБК-Х-90

Мастика битумная кровельная холодного применения МБК-Х-90 содержит нефтяной битум, растворяющие вещества и технологические примеси.

ГОСТ 30693-2000

Предназначена для обустройства, гидроизоляции любой кровли. С применением материалов на основе стекла либо картона. Кроме того, мастика позволяет гидроизолировать разные строения и инженерные конструкции

- **Стандартная упаковка:** ведро 18л
- **Наносится любым удобным для вас способом:** шпателем или жесткой кистью.
- **Средний расход мастики МБК-Х-90 составляет:** 0,7 - 0,9 кг на м2

Технические характеристики

Наименование показателей	Норма	Фактическое значение
Теплостойкость в течение 5 часов, С ,не менее	90	92
Температура размягчения по методу "Кольца и шара", С , не менее	92	93
Глубина проникновения иглы при 25 С, 0,1 мм., не менее	20	21
Растяжимость при 25С ,см., не менее	3	3,009
Водонасыщение за 24 часа, % , не более	0,2	0,2

Способ применения

Перед использованием необходимо перемешивание при помощи электрического инструмента до получения однородной смеси. Если масса сильно загустела, ее нужно осторожно подогреть в емкости без крышки. Подходящие растворители: бензин, керосин, нефрас, уайт-спирит.

Мастика распределяется по сухой и чистой поверхности без следов пыли и любых загрязнений, которую заранее загрунтовали праймером.

Если мастика будет использоваться при температуре ниже +5 градусов, ее нужно подержать как минимум сутки в помещении с комнатной температурой.

Техника безопасности

Перед использованием мастики около открытого огня либо нагревательного электрического оборудования важно убедиться в наличии работающих средств пожаротушения и подходящих средств защиты.

Необходимо четко соблюдать все требования общего руководства по технике пожарной безопасности.

При соприкосновении мастики с открытыми участками тела уберите следы материала ватным тампоном, обильно смоченным уайтспиритом либо иным растворяющим веществом, и тщательно промойте достаточным количеством воды с мылом.

Хранение

Оптимальные условия хранения мастики – в защищенном от влаги и солнечного излучения месте при соблюдении температурного режима от -10 до +25 градусов. Продолжительность хранения по гарантии – 1 год со дня изготовления.