



Пергамин Кровельный П250

Пергамин кровельный П-250 представляет собой беспокровный изолирующий материал в рулонах, изготавливаемый методом пропитки картона плотностью не меньше 135 г/м² нефтяными битумами.

ТУ 5774-001-503806122701-2009

Пергамин П-250 часто применяется в качестве пароизоляционного материала для временных конструкций и построек.

Также он отлично подходит для ветроизоляции и упаковки различной продукции.

Кроме того, он нашел широкое применение в станкостроительстве и сельскохозяйственной отрасли.

Пергамин П-250 также может выступать подкровельным пароизоляционным материалом при восстановлении и укладке покрытий кровли.

- **Стандартная упаковка:** рулон 15 м²



Технические характеристики

Наименование показателей	Показатели
Площадь рулона, кв.м., при ширине полотна 1,05 м.	15±0,5
Масса рулона, кг.	2,7±0,15
Плотность основы без пропитки	не менее 0,135
Плотность пергамина	0,165
Полнота пропитки	соответствует
Разрывное усилие, кгс	12
Гибкость	выдерживает
Водопоглощение, %	15
Водонепроницаемость	выдерживает



Способ применения

Материал можно крепить на поверхности механическим путем (с использованием скоб, гвоздей, хомутов и других крепежных элементов). Стыки промазываются битумной мастикой.



Хранение

Хранить и перевозить материал Пергамин П-250 можно лишь в вертикальном положении. Продолжительность хранения по гарантии – 1 год.