IZMASTIKI.RU

Производство гидроизоляционных материалов

+7 (495) 175-00-75 +7 (916) 441-26-51
+7 (925) 771-46-96 info@izmastiki.ru

Праймер Битумный (готовый)

Битумный праймер имеет вид готовой к использованию смеси, в состав которой входят нефтяной битум и органические растворяющие вещества

ГОСТ 30693-2000

Использование праймера позволяет подготовить поверхности при выполнении кровельных работ и гидроизоляции.
С помощью праймера битумного можно получить прочное и долговечное сцепление материалов с основаниями всех типов. Используется в качестве грунтовки перед устройством рулонной кровли, перед нанесением мастики.

- **Стандартная упаковка:** ведро 20л
- **Наносится любым удобным для вас способом:** широкой кистью или валиком
- **Средний расход праймера составляет:** 0,25 - 0,35 кг на м2

Технические характеристики

Наименование показателей	Норма	Фактическое значение
Условная вязкость сек. (при температуре 25°С по ВЗ-4)	30-60	30
Адгезия к стальной поверхности Н/см (при темп. 20°С)	30	30
Время высыхания час. (при темп. окруж. среды 20°С)	24	18
Теплостойкость Градусы Цельсия	75	75
Условная прочность МПа (кгс/см2)	25	25
Массовая доля нелетучих веществ	35-45	40
Жизнеспособность не менее ч	1	1
Водопоглощение в течение 24 часов % не более	0,5	0,4
Расход кг на м2 (при минимальной толщине слоя 2-4 мм)	0,25-0,35	0,3
Содержание воды	отсутствует	отсутствует

Способ применения

Перед использованием необходимо тщательное перемешивание при помощи электрического инструмента до получения однородной смеси.

Разбавить массу можно такими растворяющими веществами как уайт-спирит, керосин, нефрас, бензин.

Распределяется праймер по сухой поверхности после тщательной обработки и заблаговременной очистки от пыли, загрязнений и следов коррозии. Наносится масса с помощью мехового валика либо широкой кисти.

При выполнении работ рекомендуемая температура воздуха и основания в диапазоне от -10 до +30 градусов и относительную влажность не выше 80%.

Если праймер будет использоваться при низких температурах (менее +5 оС), необходимо его выдерживание в помещении с комнатной температурой не меньше суток.

Техника безопасности

Запрещено работать с праймером в непосредственной близости от открытого огня и нагревательного электрического оборудования, при выполнении работ нужно убедиться в наличии работающих средств пожаротушения и подходящих средств защиты.

Важно строго соблюдать требования общего руководства по технике пожарной безопасности.

При соприкосновении праймера с открытыми участками тела уберите следы материала ватным тампоном, обильно смоченным уайт-спиритом либо иным растворяющим веществом, и тщательно промойте достаточным количеством воды с мылом.

Использовать праймер необходимо в резиновых перчатках.

Хранение

Хранить праймер следует в сухом, защищенном от солнечных лучей месте. При температуре воздуха от -10оС до +25оС. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента производства.